TAI E OFFICE

886225068<u>147</u>

147 03/11 '03 13:41 N0.486 02/10 中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 432412

[44]中華民國 90年 (2001) 05月 01日

、發明

(51) Int.Cl ⁰⁶; H01F41/00

H05K1/16

第 90/2045 紀 號初察(新願)引証附件

1541名 称: 內建印刷電路板式電感、變壓器之製造方法

[21]申諦案號: 088119817

[22]申請日期:中華民國 88年 (1999) 11月 15日

[72]發明人:

張駿極

桃園縣蘆竹鄉新莊村大新路八一四卷九十一號 桃園縣蘆竹鄉新莊村大新路八一四卷九十一號

林文彦 [71]申 請 人:

華通電腦股份有限公司

[74]代理人: 林鎰珠 先生

桃园縣隨竹鄉新莊村大新路八一四巷九十一號

1

[57]申請專利範圍:

- 1.一種內壓印刷電路板式電感之製造方 法,其包括有:
 - 一「高導磁鐵心層」製作步驟,係用以 製作高導磁率之鐵心夾層;
 - 一「壓合」步驟,係於前述鐵心夾層的 表、底面處依序設以不特定層數的絕 緣層及網箔並予壓合;
 - 一「鎖孔電鏡」步驟,係於壓合構造上 進行鎖孔,並於孔洞進行穿孔電鏡, 連接各層網箔;
 - 一「銅線路」形成步驟,係以製版脩去 除多餘銅箔,於絕緣曆上形成銅線 路。
- 2.如申請專利範圍第1項所述內建印刷電 路板式電感之製造方法,該「高導磁 鐵心層」步驟係於一高導磁率的合金 表底面分別壓合乾膜,並作選擇性蝕 刻後去除乾膜,即於高導磁合金上形 成若干穿孔,該穿孔適對應於各層銅 箔圈之電鍍穿孔。

- 3.如申請專利範圍第1項所述內建印刷電 路板式電感之製造方法,該「壓合」步 驟中的絕緣層係由樹脂構成。
- 4.如申請專利範團第2或3項所述內建印
 5. 刷電路板式電感之製造方法,該網箔、絕緣層及高導磁合金進行「壓合」時,絕緣層之樹脂將填入高導磁合金的穿孔中。
- 5.如申請専利範圍第1、2或3項所並內 10. 建印刷電路板式電感之製造方法・該 高導磁合金保由鐵、鎮、結、録等鐵 磁性金屬或其合金構成。
- 6.如申請專利範圍第1項所述內建印刷電路板式電感之製造方法。該「觀孔電15. 鍍」步驟係於壓合後的網箔、絕緣層及高導磁合金之構造上進行實孔,並進行穿孔電鍍,以便令上下兩層網箔構成電性連接。
- 7.如申請專利範圍第2或6項所述內建印20. 刷電路板式電感之製造方法,該「氫

2

3

孔 電镀 」之鎮孔位置係對應於高導磁 合金的穿孔處。

- 8.如申請專利範圍第1項所述內建印刷電路板式電感之製造方法,該「網線路」形成步驟係於銅箔上壓上乾膜,並透過曝光方式將線路圖案轉移至乾膜上,又進行選擇性蝕刻去除多餘乾膜,最後去除線路圖案處的乾膜,即完成網線路。
- 種根據申請專利範圍第1項所述方法 製造的內建式平面變壓器,主要係令 平面式電感之線圈於適當面數處中 斷,而分別構成一次側繞組及二次側 繞組。
- 10.如申請專利範圍第9項所述之內建式 平面變壓器,該一次側繞組與二次側 繞組兩端分別拉出線頭,以機成變壓 器之一次側與二次側。
- 11.一種內建印刷電路板式變壓器之製造 方法,其包括有:
 - 一「高導磁鐵心層」製作步驟,係用以 製作高導磁率之鐵心夾層:
 - 一「壓合」步驟,係於前途鐵心夾層的 表、底面處依序設以不特定層數的絕 緣層及銅箔並予壓合;
 - 一「**假孔電**鍍」步驟,係於壓合構造上 進行觀孔,並於孔洞進行穿孔電鐵, 以連接各層網箔;
 - 一「銅線路」形成步驟,係以製版術去除多餘銅箔,於絕緣層上形成銅線路;

重覆前述「壓合」步驟,於前述網線路 外側分別依序覆設第二絕緣層及第二 網箔,並予壓合;

重要前述「鑽孔電鍍」步驟,係於前述 壓合構造外層處進行鑽孔,並於孔洞 進行穿孔電鍍,以連接上下相對的第 二銅箔:

重覆「銅線路」形成步驟,係以製版術 去除多餘網箔,於第二絕線層上分別

- 形成外層網線路。
- 12.如申請專利範圍第11項所述內建印刷電路板式變壓器之製造方法,該「高導磁鐵心層」步驟係於一高導磁率的6金表底面分別壓合乾膜,並作選擇性蝕刻後去除乾膜,即於高導磁合金上形成若干穿孔,該穿孔適對應於各層銅箔間之電鍍穿孔。
- 13.如申請專利範圍第11項所述內建印刷 10. 電路板式變壓器之製造方法,該「壓 合」步驟中的絕緣層係由樹脂構成。
- 14.如申請專利範圍第 12 或 13 項所述內 建印刷電路板式變壓器之製造方法, 該網箔、絕緣層及高導磁合金進行 15. 「壓合」時,絕緣層之樹脂將填入高導 磁合金的穿孔中。
 - 15.如申請專利範圍第 11、 12 或 13 項所 並內建印刷電路板式變壓器之製造方 法,該高導磁合金係由鐵、線、結、
 - 20. 经等缴磁性金属或其合金模成。
 - 16.如申請專利範閣第11項所述內建印刷 館路板式變壓器之製造方法,該「鏆 孔電錐」步驟係於壓合後的網箔、絕 緣層及高導磁合金之構造上進行鎖 3.,並進行穿孔角錐,以便会上下組
 - 25. 孔,並進行穿孔電镀,以便令上下相 對的兩層網箱構成電性連接。
 - 17.如申請專利範圍第 12 或 16 項所述內 建印刷電路板式變壓器之製造方法, 該「實孔電鍍」之鑽孔位置係對應於高 導磁合金的穿孔處。
 - 18.如申請專利範國第11項所述內建印刷 電路板式變壓器之製造方法,該「網 線路」形成步驟係於銅箔上壓上乾 膜,並透過曝光方式將線路圖案轉移 至乾膜上,又進行選擇性蝕刻去除多 餘乾膜,最後去除線路圖案處的乾 膜,即完成銅線路。

圖式簡單說明:

第一圈:係本發明一較佳實施例之40. 流程圖。

30.

(3)

4

第二圖:係本發明中含金鐵心層之 構造剖顧圖。

第三圖 A ~第三圖 C: 係本發明於 高導磁合金上形成線路之製程示意圖·

第四個 A 、第四 B : 係本發明一較佳實施例之「壓合」步驟示意圖。

第五圖 A ~第五圖 C: 係本發明一 較佳寅施例之「鑽孔電鍍」步驟示窓圏・

第六個 A ~第六例 C: 係本發明一 較佳實施例之「銅線路」形成步驟示意 .


87

第七**圖**:係本發明又一較佳資施例 之變壓器平面構造示意圖。

第八國 A ~ 第八國 D: 係本發明符 5. 一較佳實施例之「壓合」、「銀孔電艇」 步驟示意圖。


> 第九**國 A** ~第九國 C: 係本發明 一較佳實施例之「銅線路」形成步驟示窓 國。


10.



第一圖


(4)






第四圖

BEST AVAILABLE COPY




第三圖




第五圖

(6)




第六圖




第七圖


(7)



第八圖



第八圖



第九圖

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

Methexistor i penteaung i bullista panteaus trollisto artanelus ca and transformer

Publication date:

2001-05-01 LIN WEN-YAN (TW); JANG JIUN-JI (TW) Inventor(s):

COMPED MFG COMPANY LTD (TW) Applicant(s):

Requested Patent: TW432412

Application Number: TW19990119817 19991115

Priority Number(s): TW/19990119817 19991115

H01F41/00: H05K1/16 IPC Classification:

EC Classification:

This invention is about method for fabricating built-in printed circuit board inductor and transformer. In this invention, after the insulation layer formed by resin cubber plate is inserted into multi-layered copper foll and the iron core mezzanine formed by ferromagnetic metal is inserted into the middle layer, the composite structure is pressed together, in which the procedures of drilling hole and puncting hole electroplating are performed onto each copper foil layer so as to obtain the mutual connection. Additionally, photolithography is used to strip extra copper foil and form copper circuit on the insulation layer such that coil winding set can be formed. Because the coll winding set is formed by surrounding iron core that has high permeability. The industance of con winding set can be increased under the premise of without increasing the turn number of coil and thickness of printed circuit board. The method afbrementioned can be used to fabricate built-in printed circuit poard inductor and transformer.

Data supplied from the espacenet database 12

THIS PAGE BLANK (USPTC)